



sotexpro


Solutions textiles pour professionnels

Collège

140 cm ou 280 cm - 200 g/m²

MI - NF EN 13773 classe I

Rideaux



Curtains

Stores bateaux




Roman blinds

Stands



Booth

Pareis japonaises



Panel blinds



Coloris spéciaux : Par minimum de 300 ml en 280 cm Special colours available : minimum order of 300 m in 280 cm



En stock - In stock



Composition

Material

100 % polyester FR

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Utilisation recommandée

Recommended uses/Einsatzzweck

Rideaux / Curtains/Vorhänge**Store bateaux** Roman blinds /Faltrollos**Parois japonaises** / Panel blinds /Flächenvorhänge**Standards** / Bootis / Stand**Consignes d'entretien**

Washing instructions/Waschanleitung

**Lavage 60°C** - processus normal

60°C coloured wash, normal process/ 60°C Wäsche, Normalwäsche

Agents de blanchiment oxygénés

Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich

Repassage température maximale de 110°C

Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C

Nettoyage professionnel à sec, processus normal

Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich

Pas de séchage en tambour

Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

Caractéristiques

Characteristics/Beschreibung

Poids Weight/Gewicht200 g/m²**Laize** Width/Breite

140 & 280 cm

Classement

Certification/Brandklasse

M I CLASSE I**IMO**

PASS

Valeurs Values /DatenNormes
Norms
Norm**NF P 92 503-504-505**
NF EN 13773

FTP code (2010)

annex 1 part 7 CLASS 3

Caractéristiques

Characteristics/Beschreibung

Résistance rupture

Breaking strength/Reissfestigkeit

Allongement à la rupture

Elongation at break/Bruchfestigkeit

Solidité lumière aux UV

UV light-resistance/Lichtechtheit

Stabilité dimensionnelle

Dimensional stability/Formstabilität

Chaîne

Warp/Kette

140

27

6

-2

Trame

Weft/Schuss

91

29

-

-1

Unités

Units/Einheit

daN

mm

Class/8

%

Unités

Units/Einheit

Iso 13934-1

Iso 13934-1

Iso 105 B02

Iso 5077

Valeurs thermiques et optiques**Réflexion**

Reflection/Reflexion

Absorption

Absorption / Aufnahme

Transmission

Transmission / Übertragung

Thermique

Thermal/Thermische

Optique

Optical/Optische

Thermique

Thermal/Thermische

Optique

Optical/Optische

Thermique

Thermal/Thermische

Optique

Optical/Optische

UV

Coloris clairs

55 %

Coloris foncés

30 %

Coloris clairs

56 %

Coloris foncés

2 %

Coloris clairs

12 %

Coloris foncés

50 %

Nos tests sont réalisés avec le tube de Kundt et nous permettent de comparer les résultats de nos tissus à environnement équivalent.

La valeur obtenue correspond à de l'absorption acoustique, soit une valeur proche de 0 signifie une réflexion totale du son et proche de 1 milieu non absorbant.

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 :

[0,39]

The NRC (Noise Reduction Coefficient) is a single value based on the arithmetic average of the four sound absorbent values at 250, 500, 1000 and 2000 Hz and then rounded to the nearest 0.05 (ASTM C 423-90 A).

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben