

ETEL



ETEL Blanc 01



ETEL Mastic 48



ETEL Lin 11

Délicat voilage à l'aspect lin.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition 100% polyester FR

Poids 105 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien ✕ ✕ 🧺 🧼 Ⓟ

Label France Terre Textile

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1
Indices optiques	Réflexion lumière : 39 % Absorption lumière : 2 % Transmission lumière : 59 %
Voile transparent	Oui
Indices thermiques	réflexion solaire : 40 % absorption solaire : 2 % Transmission solaire : 58 % Transmission UV : 50 % Gtot : Gt 50 % Fc 72 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 6 Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne -2 Trame -1 Allongement rupture (mm) Chaîne 46 Trame 13 Résistance rupture (daN) Chaîne 41 Trame 40