


Organza

Composition <i>Material/Zusammensetzung</i>	100 % polyester/Trévira CS / 100 % Polyester/Trévira CS – Flame- retardant net curtains / 100 % Polyester/Trévira CS – Dekostoffe schwerentflammbar
Utilisation recommandée <i>Recommended uses/Einsatzzweck</i>	Rideaux / Curtains/Vorhänge – Stores bateaux / Roman blinds /Faltrollos
Consignes d'entretien <i>Washing instructions/Waschanleitung</i>	 <ul style="list-style-type: none"> *Lavage 40°C - processus normal /40°C coloured wash, normal process/ 40°C Wasche, Normalwäsche *Pas de blanchiment /Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich *Repassage température maximale de 110° C /Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C *Nettoyage professionnel à sec, processus normal /Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich *Pas de séchage en tambour/Do not tumble dry /Kein Wäschetrockner

Caractéristiques <i>Characteristics/Beschreibung</i>	Valeurs <i>Values /Daten</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>	Normes <i>Norms Norm</i>	
Poids <i>Weight/Gewicht</i>	20	g/m ²		
Laize <i>Width/Breite</i>	300	cm		
Classement <i>Certification/Brandklasse</i>	MI CLASSE I		NF P 92 503-504-505 NF EN 13773	
IMO	PASS		FTP code (2010) annex I part 7	
Caractéristiques <i>Characteristics/Beschreibung</i>	Chaîne <i>Warp/Kette</i>	Trame <i>Weft/Schuss</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>	Unités <i>Units/Einheit</i>
Résistance rupture <i>Breaking strength/Reissfestigkeit</i>	46	34	daN	Iso 13934-1
Allongement à la rupture <i>Elongation at break/Bruchfestigkeit</i>	19	18	mm	Iso 13934-1
Solidité lumière aux UV <i>UV light-resistance/Lichtechtheit</i>	6	-	Class/8	Iso 105 B02
Stabilité dimensionnelle <i>Dimensional stability/Formstabilität</i>	-2	-1		

Valeurs thermiques et optiques			Normes <i>Norms Norm</i>
		Coloris blanc	DIN EN 410 2011
Réflexion <i>Reflection/Reflektion</i>	Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	9 %	
	Optique <i>Optical/Optische</i>	9 %	
Absorption	Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	0 %	
	Optique <i>Optical/Optische</i>	1 %	
Transmission	Thermique <i>Thermal/Thermische</i>	90 %	
	Optique <i>Optical/Optische</i>	89 %	
	UV	82 %	

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif

All given values are indicative

Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

